Trademark PE LLD5025

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trademark PE LLD5025 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی فرآوری کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Trademark PE LLD5025 شامل سرپوش/درب/بست، افزودنی/مستربچ، کاربردهای تماس با مواد غذایی و کاربردهای خانگی است. ویژگی ها عبارتند از: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، قابلیت فرآوری خوب، استحکام پارگی خوب، چقرمگی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	درپوش‌ها	-	-
	مستر بچ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	50 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	269 MPa	39015.22 psi	ASTM D638
استحکام کششی	11.3 MPa	1638.93 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	95 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	91.7 °C	197.06 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.