Trademark PE LD2923B

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trademark PE LD2923B یک محصول پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Trademark PE LD2923B شامل کیسه/آستر، قطعات مهندسی/صنعتی، فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: شفافیت، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، قابلیت پردازش خوب، قابلیت آب بندی خوب، استحکام بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	کیسه های سنگین	-	-
	کیسه‌های لباسشویی	-	-
	قطعات شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	51 µm	2.01 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	-
	200 MPa	29007.6 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	24.1 MPa	3495.42 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	350 %	-	-
	700 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	360 g	12.7 oz	-
	200 g	7.05 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	76	-	ASTM D2457

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	% 5.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای مذاب	182 to 199 °C	359.6 - 390.2 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.