Trademark PE LDVA2925.3B

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	LDPE+EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trademark PE LDVA2925.3B یک محصول پلی اتیلن با چگالی کم + EVA است. می توان آن را با فیلم کو اکسترود شده پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Trademark PE LDVA2925.3B شامل فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی و بسته بندی است. ویژگی ها عبارتند از: شفافیت، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، استحکام خوب، استحکام بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	استحکام دما پایین	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
روش فرآیند	فیلم هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	2.5 %wt	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	141 MPa	20450.36 psi	-
	169 MPa	24511.42 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	22.1 MPa	3205.34 psi	-
	16.9 MPa	2451.14 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	340 %	-	-
	540 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	120 g	4.23 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	210 g	7.41 oz	-
	110 g	3.88 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	76	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	5.0 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	166 to 193 °C	330.8 - 379.4 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.