Trademark PE LLB1918F

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trademark PE LLB1918F یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. زمینه های کاربرد Trademark PE LLB1918F شامل کیسه/آستر، بسته بندی، فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: نرم افزار ضد بلوک، کومونومر بوتن، دسترسی آسان به مواد غذایی و عملکرد آب بندی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	نرمی بالا	-	-
	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا	-	-
ویژگی‌ها	بوتن همومر	-	-
	نرمی بالا	-	-
	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا	-	-
	مقاومت در برابر سوراخ شدن	-	-
	خوبی جداسازی	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی	-	-
	فیلم‌ها	-	-
	پوشش	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	
	کیسه بسته بندی سنگین	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
اشکال	ذرات	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	µm 25	mil 0.9843	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 186	psi 26977.07	ASTM D882
	MPa 190	psi 27557.22	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 45.5	psi 6599.23	ASTM D882
	MPa 31.7	psi 4597.7	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 570	-	ASTM D882
	% 730	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 110	oz 3.88	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 130	oz 4.59	ASTM D1922
	g 320	oz 11.29	ASTM D1922

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	45	-	ASTM D2457

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.