Trademark PE LLD2025

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trademark PE LLD2025 یک محصول پلی اتیلن با چگالی پایین خطی است. این ماده می‌تواند با قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Trademark PE LLD2025 شامل درپوش‌ها/پوشش‌ها/بسته‌بندی‌ها، افزودنی‌ها/مستربچ، کاربردهای تماس با غذا و کاربردهای خانگی است. ویژگی‌ها شامل: قابل قبول برای تماس با غذا، قابلیت پردازش خوب، استحکام پارگی خوب، استحکام خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	متمرکز کننده رنگ	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	درپوش‌ها	-	-
	مستر بچ	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	259 MPa	37564.84 psi	ASTM D638
استحکام کششی	11.1 MPa	1609.92 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	360 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	95.0 °C	203.0 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.