# Trademark PE LLD2025G

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Trademark Plastics Corporation | **دسته بندی** | LLDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Trademark PE LLD2025G یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. این محصول را می توان با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Trademark PE LLD2025G شامل درپوش/درب/بست، افزودنی/مستربچ، کاربردهای تماس با مواد غذایی و کاربردهای خانگی است. ویژگی ها عبارتند از: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، قابلیت پردازش خوب، استحکام پارگی خوب و چقرمگی خوب

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | مقاومت در برابر پارگی خوب | - | - |
| | سختی خوب | - | - |
| **کاربردها** | پوشش | - | - |
| | بسته بندی ها | - | - |
| | متمرکز کننده رنگ | - | - |
| | کالاهای خانگی | - | - |
| | درپوش‌ها | - | - |
| | مستر بچ | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| **اشکال** | گرانول‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.925 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 20 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **سختی دورومتر** | 50 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 259 MPa | 37564.84 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 11.1 MPa | 1609.92 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 360 % | - | ASTM D638 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | °C | - | ASTM D746 |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 95.0 °C | 203.0 °F | ASTM D1525 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.