Trademark PE LLH1918

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: کیسه های سنگین، آسترهای صنعتی، بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی تجاری. خواص: کومونومر هگزن، استحکام عالی، کشش عالی، مهر و موم حرارتی عالی. افزودنی ها: LLH1918B - بدون لغزش LLH1918C - بدون لغزش و آنتی بلاک بالا LLH1918 - لغزش بالا و آنتی بلاک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی پایین	-	-
	استحکام بالا	-	-
	همومر هگزن	-	-
	خوبی جداسازی	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	پوشش	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کیسه بسته بندی سنگین	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت	203 MPa 221 MPa	- 29442.71 psi 32053.4 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	55.8 MPa 42.1 MPa	- 8093.12 psi 6106.1 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	580 % 690 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	210 g	7.41 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	350 g 630 g	- 12.34 oz 22.22 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	35	-	ASTM D2457

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	19 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.