Trademark PE mLLD1918B

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	mLLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trademark PE mLLD1918B یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم متالوسن است. می توان آن را با کو اکستروژن پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Trademark PE mLLD1918B شامل فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی، بسته بندی و کاربردهای آب بندی است. ویژگی ها عبارتند از: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، قابلیت آب بندی خوب، براقیت بالا، استحکام بالا، کمک فرآیند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا دوخت حرارتی خوب درخشش بالا استحکام بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی مهر و موم‌ها	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
نیروی سوراخ شدن فیلم	77.0 N	17.31 lbf	ASTM D3763
مدول سکانت		-	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	-
	190 MPa	27557.22 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	10.7 MPa	1551.91 psi	-
	9.51 MPa	1379.31 psi	-
	58.5 MPa	8484.72 psi	-
	51.6 MPa	7483.96 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	450 %	-	-
	600 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	800 g	28.22 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf			ASTM D1922
			-
			-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	g 230	oz 8.11	
	g 500	oz 17.64	
دمای شروع دوخت حرارتی	C° 95.6	F° 204.08	ASTM D3763

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	130	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 4.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	182 °C to 204	F° 399.2 - 359.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.