Trademark PE mLLD1918C

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	mLLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trademark PE mLLD1918C یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم متالوسن است. می توان آن را با کو اکستروژن پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Trademark PE mLLD1918C شامل فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی، بسته بندی و کاربردهای آب بندی است. ویژگی ها عبارتند از: آنتی بلاک، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، قابلیت آب بندی خوب، براقیت بالا، استحکام بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد بلوک بالا	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	ضد بلوک بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
نیروی سوراخ شدن فیلم	77.0 N	17.31 lbf	ASTM D3763
مدول سکانت		-	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	-
	190 MPa	27557.22 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	10.7 MPa	1551.91 psi	-
	9.51 MPa	1379.31 psi	-
	58.5 MPa	8484.72 psi	-
	51.6 MPa	7483.96 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	450 %	-	-
	600 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	800 g	28.22 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf			ASTM D1922
			-
			-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	g 230	oz 8.11	
	g 500	oz 17.64	
دمای شروع دوخت حرارتی	C° 95.6	F° 204.08	ASTM D3763

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	130	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 4.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	182 °C to 204	F° 399.2 - 359.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.