TYRIL™ 875

تولیدکننده	Trinseo	**دسته بندی**	SAN
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین‌های TYRIL* استایرن-اکریلونیتریل (SAN) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مقاومت شیمیایی، استحکام، سختی و ثبات ابعادی برتری را در دامنه وسیعی از کاربردهای محصول ارائه دهند. ویژگی کلیدی TYRIL 875 به طور خاص برای ارائه قابلیت پردازش خوب، مقاومت شیمیایی خوب، مقاومت حرارتی، استحکام بسیار خوب و زیبایی‌شناسی بهینه طراحی شده است. کاربردها: لوازم کوچک: قطعات شفاف ربات آشپزخانه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E162447-101267773	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب مقاومت حرارتی بالا ظاهر سطح دلپذیر	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.08 g/cm³	-	ISO 1183/B
چگالی ظاهری	0.69 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.5 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3700 MPa	536640.6 psi	ISO 527-2
تنش کششی	70.0 MPa	10152.66 psi	ISO 527-2/5
تنش خمشی	97.0 MPa	14068.69 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	17 kJ/m²	8.09 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	101 C°	213.8 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	111 C°	231.8 F°	ISO 306/A120

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.