# VECTOR® 2518PC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TSRC Corporation | **دسته بندی** | SBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کوپلیمر تری بلاک SBS خطی. حاوی کمتر از 1% کوپلیمر دی بلاک. استایرن متوسط، مدول متوسط. کوپلیمر بلوکی استایرنی VECTOR 2518PC یک کوپلیمر تری بلاک خطی با توزیع وزن مولکولی باریک است. برای استفاده به عنوان اصلاح کننده ضربه/چقرمگی در مخلوط ها با استایرنیک ها و در پلاستیک های مهندسی مناسب است. با آنتی اکسیدان تریس(نونیل فنیل) فسفیت (TNPP) فرموله شده است. VECTOR 2518PC SBS به صورت پودر <12 مش عرضه می شود که از ایالات متحده تامین می شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان<br>توزیع وزن مولکولی باریک | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | مخلوط کردن<br>تغییر شکل پلاستیک | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پودر | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.938 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **چگالی ظاهری** | 0.34 g/cm³ | - | ASTM D1895 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 5.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **استایرن باند شده** | 31.0 % | - | - |
| **محتوای خاکستر** | 5.0 %wt | - | - |
| **ویسکوزیته محلول** | 3.9 Pa·s | - | - |
| **سختی دورومتر** | 80 | - | ASTM D2240 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **محتوای دی‌بلاک** | %wt | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 4.20 MPa | 609.16 psi | Internal Method |
| **استحکام کششی** | 33.0 MPa | 4786.25 psi | Internal Method |
| **ازدیاد طول کششی** | 700 % | - | Internal Method |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.