VECTOR® 4111N

تولیدکننده	TSRC Corporation	**دسته بندی**	SIS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر تری بلاک خطی SIS. حاوی کمتر از 1% کوپلیمر دی بلاک. استایرن کم، مدول کم. کوپلیمرهای بلوکی استایرنی VECTOR 4111A و VECTOR 4111N کوپلیمرهای تری بلاک خطی با توزیع وزن مولکولی باریک هستند. آنها نرم ترین کوپلیمرهای تری بلاک خالص ارائه شده هستند و قابلیت فرآیندپذیری مذاب و الاستیسیته برجسته ای را نشان می دهند، که آنها را برای استفاده در ترکیبات الاستومری و کاربردهای اصلاح پلیمر مناسب می کند. تری بلاک خالص همچنین آنها را برای استفاده در کاربردهای چسب حساس به فشار با برش بالا مناسب می کند. VECTOR 4111A SIS به صورت پلت متراکم عرضه می شود که از ایالات متحده تامین می شود. VECTOR 4111N SIS به صورت پلت متخلخل عرضه می شود که از چین تامین می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.33 g/cm³	-	ASTM D1895
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	18.0 %	-	-
محتوای خاکستر	0.4 %wt	-	-
ویسکوزیته محلول	850 mPa·s	850.0 cP	-
سختی دورومتر	40	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	%wt	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.50 MPa	217.56 psi	Internal Method
استحکام کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	Internal Method
ازدیاد طول کششی	1200 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.