VECTOR® 4211N

تولیدکننده	TSRC Corporation	**دسته بندی**	SIS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر سه بلوکی SIS خطی. حاوی <1% کوپلیمر دو بلوکی. استایرن متوسط، مدول متوسط.
کوپلیمرهای بلوکی استایرنی VECTOR 4211A و VECTOR 4211N کوپلیمرهای سه بلوکی خطی با توزیع وزن مولکولی باریک هستند. آنها دارای محتوای استایرن بالاتر و مدول بالاتری نسبت به VECTOR 4111A SIS هستند، که آنها را برای استفاده در ترکیبات الاستومری، کاربردهای اصلاح پلیمری و کاربردهای چسب حساس به فشار که نیاز به چسبندگی بالا دارند، مناسب می کند.
VECTOR 4211A SIS به عنوان یک پلت متراکم عرضه می شود که از ایالات متحده عرضه می شود.
VECTOR 4211N SIS به عنوان یک پلت متخلخل عرضه می شود که از چین عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	چسب‌ها تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.33 g/cm³	-	ASTM D1895
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	30.0 %	-	-
محتوای خاکستر	0.3 %wt	-	-
ویسکوزیته محلول	300 mPa·s	300.0 cP	-
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	%wt	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.20 MPa	609.16 psi	Internal Method
استحکام کششی	24.0 MPa	3480.91 psi	Internal Method
ازدیاد طول کششی	1000 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.