VECTOR® 4113N

تولیدکننده	TSRC Corporation	**دسته بندی**	SIS+SI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب کوپلیمر تری بلاک SIS خطی و کوپلیمر دی بلاک SI. حاوی حدود 18% کوپلیمر دی بلاک SI. استایرن کم، مدول کم. کوپلیمرهای بلوکی استایرنی VECTOR 4113A و VECTOR 4113N محصولات ترکیبی هستند که از یک کوپلیمر تری بلاک SIS خطی و یک کوپلیمر دی بلاک SI تشکیل شده اند. آنها به دلیل محتوای استایرن کمتر و وجود کوپلیمر دی بلاک، نرم تر از VECTOR 4111A SIS/SI هستند، که آنها را برای استفاده در چسب های حساس به فشار مذاب گرم، ترکیبات الاستومری و کاربردهای صفحه فتوپلیمری مناسب می کند. VECTOR 4113A SIS/SI به صورت پلت متراکم عرضه می شود که از ایالات متحده تامین می شود. VECTOR 4113N SIS/SI به صورت پلت متخلخل عرضه می شود که از چین تامین می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نرم	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.33 g/cm³	-	ASTM D1895
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	15.0 %	-	-
محتوای خاکستر	0.3 %wt	-	-
ویسکوزیته محلول	1.2 Pa·s	-	-
سختی دورومتر	33	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	18.0 %wt	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.10 MPa	159.54 psi	Internal Method
استحکام کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	Internal Method
ازدیاد طول کششی	1300 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.