VECTOR® 4114N

تولیدکننده	TSRC Corporation	**دسته بندی**	SIS+SI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مخلوطی از کوپلیمر سه بلوکی SIS خطی و کوپلیمر دو بلوکی SI. حاوی ~42% کوپلیمر دو بلوکی SI. استایرن کم، مدول بسیار کم. کوپلیمرهای بلوکی استایرنی VECTOR 4114A و VECTOR 4114N محصولات ترکیبی هستند که از یک کوپلیمر سه بلوکی SIS خطی و یک کوپلیمر دو بلوکی SI تشکیل شده اند. آنها به دلیل محتوای دو بلوکی بالاتر، نرم تر از VECTOR 4113A SIS/SI هستند، که آنها را برای استفاده در چسب های حساس به فشار مذاب داغ، ترکیبات الاستومری و کاربردهای صفحه فتوپلیمری مناسب می کند. VECTOR 4114A SIS/SI به عنوان یک پلت متراکم عرضه می شود که از ایالات متحده عرضه می شود. VECTOR 4114N SIS/SI به عنوان یک پلت متخلخل عرضه می شود که از چین عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نرم	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.33 g/cm³	-	ASTM D1895
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	15.0 %	-	-
محتوای خاکستر	0.6 %wt	-	-
ویسکوزیته محلول	700 mPa·s	700.0 cP	-
سختی دورومتر	26	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	42.0 %wt	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	0.700 MPa	101.53 psi	Internal Method
استحکام کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	Internal Method
ازدیاد طول کششی	1500 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.