VECTOR® 4213N

تولیدکننده	TSRC Corporation	**دسته بندی**	SIS+SI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مخلوطی از کوپلیمر سه بلوکی SIS خطی و کوپلیمر دو بلوکی SI. حاوی ~25% کوپلیمر دو بلوکی SI. استایرن متوسط. کوپلیمرهای بلوکی استایرنی VECTOR 4213A و VECTOR 4213N محصولات ترکیبی هستند که از یک کوپلیمر سه بلوکی SIS خطی و یک کوپلیمر دو بلوکی SI تشکیل شده اند. آنها برای استفاده در چسب های مذاب داغ برای کاربردهای بهداشتی که نیاز به استحکام چسبندگی برتر و مقاومت در برابر حرارت همراه با انطباق خزشی کم دارند، مناسب هستند. VECTOR 4213A SIS/ SI به عنوان یک پلت متراکم عرضه می شود که از ایالات متحده عرضه می شود. VECTOR 4213N SIS/SI به عنوان یک پلت متخلخل عرضه می شود که از چین عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر خزش مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.33 g/cm³	-	ASTM D1895
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	25.0 %	-	-
محتوای خاکستر	0.3 %wt	-	-
ویسکوزیته محلول	370 mPa·s	370.0 cP	-
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	25.0 %wt	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.90 MPa	420.61 psi	Internal Method
استحکام کششی	15.0 MPa	2175.57 psi	Internal Method
ازدیاد طول کششی	1100 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.