TIPPLEN® R 159 A

تولیدکننده	TVK Plc. (Tiszai Vegyi Kombinát)	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN R 159 A یک پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی برای کاربردهای قالب گیری تزریقی است. این محصول با یک عامل هسته زا و با یک افزودنی نوری ویژه فرموله شده است. محصولات ساخته شده از این گرید شفافیت و براقیت عالی را نشان می دهند. TIPPLEN R 159 A برای جایگزینی PVC، PS و PET مناسب است. TIPPLEN R 159 A برای قالب گیری تزریقی برای تولید لوازم خانگی، ظروف و محصولات بسته بندی توصیه می شود. برای استفاده در مایکروویو قابل استفاده است. TIPPLEN R 159 A برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
	افزودنی نامشخص 2	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	هسته‌ای	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ظروف کالاهای خانگی بسته‌بندی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	83	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2
تنش کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	13 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	83.0 C°	181.4 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	185 to 230 °C	365.0 - 446.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.