TIPPLEN® R 659

تولیدکننده	TVK Plc. (Tiszai Vegyi Kombinát)	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TIPPLEN R 659 یک پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی برای اکستروژن است. این گرید با یک عامل هسته زا نسل جدید فرموله شده است، بنابراین محصول خواص نوری عالی (شفافیت و براقیت) را نشان می دهد. TIPPLEN R 659 برای بطری های قالب گیری شده بادی برای مواد شوینده، لوازم آرایشی و بهداشتی و آب معدنی تخت توصیه می شود، جایی که نفوذپذیری گاز بالاتر از PVC و PET مشکلی ایجاد نمی کند. این گرید برای ورق اکسترود شده برای پوشه لوازم التحریر و مقالات ترموفرمینگ مناسب است. TIPPLEN R 659 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول مطابق با مقررات تماس با مواد غذایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر مواد شوینده	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	هسته‌ای	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری بطری‌ها ورق لوازم ثابت	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن اکستروژن ورق ترموفرمینگ	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	78	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1050 MPa	152289.9 psi	ISO 527-2
تنش کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	12 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1150 MPa	166793.7 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	24 kJ/m²	11.42 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 78.0	F° 172.4	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	185 to 230 °C	F° 446.0 - 365.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.