# TYNAB® HM42

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Tyne Plastics LLC | **دسته بندی** | ABS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TYNAB® HM42 یک ماده اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم TYNAB® HM42 عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر ضربه

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت حرارتی بالا<br>مقاومت به ضربه متوسط | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.04 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.60 to 0.80 % | - | ASTM D955 |
| **سختی Rockwell** | 100 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 42.7 | psi 6193.12 | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 2210 | psi 320533.98 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 68.9 | psi 9993.12 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 220 | ft·lb/in 4.12 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 97.8 | F° 208.04 | ASTM D648 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | | - | UL 94 |
| | HB | - | - |
| | HB | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.