UMERIT® 613A

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن فوق العاده UBE UMERIT® کوپلیمرهای اتیلن آلفا-اولفین هستند که با استفاده از کاتالیزور متالوسن توسط فرآیند فاز گازی تولید می شوند. روش کاتالیزوری متالوسن منجر به خواص فیزیکی برتر با توانایی به دست آوردن هر ساختار مولکولی هدفمند می شود. بنابراین UMERIT®613A خواص عالی مختلفی را ارائه می دهد. -شفافیت برتر و انعطاف پذیری در دمای پایین -سطح محصولات فرآوری شده به دلیل حذف عناصر با وزن مولکولی کم، عاری از چسبندگی و ابر است -محصولات با قابلیت اطمینان بالا به دلیل خواص مکانیکی برتر و خواص ESCR بالا تضمین می شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر شفافیت بالا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) انعطاف‌پذیری دمای پایین	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.913 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	20.0 hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	850 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	230 MPa	33358.74 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	87.0 C°	188.6 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	113 C°	235.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.