UBESTA 3030 JI12L

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBESTA 3030 JI12L یک گرید PA12 پلاستیکی شده و اصلاح شده با ضربه است، به ویژه برای سیستم های لوله چند لایه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای پلاستیفایر	- -	- -
ویژگی‌ها	تغییرات ضربه‌ای پلاستیک شده مقاومت در برابر ضربه، خوب مقاومت خوب در برابر UV قابلیت کار، خوب	- - - - -	- - - - -
کاربردها	اتصالات لوله	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.00 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	1.9 %	-	ISO 294-4
	0.60 %	-	ISO 294-4
جذب آب	0.70 %	-	ISO 62
سختی Rockwell	61	-	ISO 2039-2
سختی دورومتر	68	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	18 %	-	ISO 527-2
	200 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	500 MPa	72519.0 psi	ISO 178
تنش خمشی	23.0 MPa	3335.87 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179/1eA
	15 kJ/m²	7.14 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
	110 kJ/m²	52.34 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/B
	42.0 C°	107.6 F°	ISO 75-2/A
دمای ذوب (DSC)	176 C°	348.8 F°	ISO 3146

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	1.7E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.