UBESTA 3030JI46

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

قابل انعطاف (با پلاستی سایزر کم مهاجرت، اکستروژن)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
کد نشانه‌گذاری قطعه	PA12-HIP	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.00 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)			Internal Method - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	% 1.5	-	
	% 1.0	-	
جذب آب	% 0.70	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 200	psi 29007.6	ISO 178
تنش خمشی	MPa 10.0	psi 1450.38	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 96	ft·lb/in² 45.68	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 70.0	F° 158.0	ISO 75-2/B
	C° 43.0	F° 109.4	ISO 75-2/A
CLTE	1.9E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.