UBESTA 3030JI5L

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

قابل انعطاف (اکستروژن)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
کد نشانه‌گذاری قطعه	PA12-HIP	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.01 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	Internal Method
	% 1.4	-	-
	% 0.70	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 0.60	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 26.0	psi 3770.99	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 400	psi 58015.2	ISO 178
تنش خمشی	MPa 20.0	psi 2900.76	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 120	ft·lb/in² 57.1	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 90.0	F° 194.0	ISO 75-2/B
	C° 45.0	F° 113.0	ISO 75-2/A
CLTE	1.7E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.