# UBESTA 3030JI9L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .UBE America, Inc | **دسته بندی** | Nylon 12 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

قابل انعطاف (اکستروژن)

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | انعطاف‌پذیری خوب | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |
| **کد نشانه‌گذاری قطعه** | PA12-HIP | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.02 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | Internal Method |
| | % 1.4 | - | - |
| | % 0.60 | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جذب آب** | % 0.70 | - | Internal Method |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | MPa 30.0 | psi 4351.14 | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | MPa 500 | psi 72519.0 | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | MPa 25.0 | psi 3625.95 | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | kJ/m² 90 | ft·lb/in² 42.82 | ISO 179 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | | - | - |
| | C° 90.0 | F° 194.0 | ISO 75-2/B |
| | C° 45.0 | F° 113.0 | ISO 75-2/A |
| **CLTE** | 1.6E-4 cm/cm/°C | - | ISO 11359-2 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.