UBESTA 3035 UF

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBESTA 3035 UF یک پلی‌آمید 12 با وزن مولکولی بالا، غیر تقویت شده و غیر پلاستیک شده است که به طور خاص برای لوله‌های گاز تحت فشار طراحی شده است. UBESTA 3035 UF تنها جذب رطوبت کمی نشان می‌دهد و بنابراین ثبات ابعادی استثنایی دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب هیدروسکوپیکیتی پایین وزن مولکولی بالا قابلیت کار، خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	سیستم لوله‌کشی	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فرآیند اکستروژن لوله اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.02 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	1.5 %	-	ISO 294-4
	0.70 %	-	ISO 294-4
جذب آب	0.60 %	-	ISO 62
سختی Rockwell	105	-	ISO 2039-2
سختی دورومتر	74	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	44.0 MPa	6381.67 psi	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	5.0 %	-	ISO 527-2
	200 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
تنش خمشی	55.0 MPa	7977.09 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179/1eA
	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
	16 kJ/m²	7.61 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	92.0 C°	197.6 F°	ISO 75-2/B
	46.0 C°	114.8 F°	ISO 75-2/A
دمای ذوب (DSC)	178 C°	352.4 F°	ISO 3146

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	1.3E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.