UBE Nylon 7024 B

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 612
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBE NYLON 7024 B یک کوپلیمید PA6/12 با ویسکوزیته متوسط است. این ماده برای کاربردهایی که با تماس غیرمستقیم با مواد غذایی مطابق با مقررات FDA و اتحادیه اروپا مناسب است. این درجه می‌تواند برای فیلم‌های ریخته‌گری و فیلم‌های دمیده (خنک شده با هوا یا آب) استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب تعریف، بالا مطابقت با تماس غذایی جمع شدگی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها فیلم ریخته‌گری	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 g/cm³	-	ISO 1183

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
مدول سکانت	425 MPa	61641.15 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	100 MPa	14503.8 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	201 C°	393.8 F°	ISO 3146

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	155	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.