UBE Nylon 7034 B

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 612
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBE NYLON 7034 B یک کوپلی آمید PA6/12 با ویسکوزیته بالا است. برای کاربردهایی با تماس غیرمستقیم با مواد غذایی مطابق با مقررات FDA و اتحادیه اروپا مناسب است. این گرید می تواند برای فیلم ریخته گری و فیلم دمیده شده (خنک شده با هوا یا آب) استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	جمع شدگی بالا	-	-
	ویسکوزیته، بالا	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 g/cm³	-	ISO 1183

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
مدول سکانت	425 MPa	61641.15 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	97.0 MPa	14068.69 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	201 C°	393.8 F°	ISO 3146

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	155	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.