UBE Nylon 5033 FDX57

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBE NYLON 5033 FDX57 یک کوپلیمر پلی‌آمید 6/6.6 با ویسکوزیته بالا و هسته‌دار است. این ماده برای تولید فیلم دمیده با آب خنک مناسب‌ترین است. کاربرد معمول برای پوشش سوسیس و کیسه‌های کوچک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	هسته‌ای	-	-
	نکته برجسته	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	ویسکوزیته، بالا	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
مدول سکانت	400 MPa	58015.2 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D882
	115 MPa	16679.37 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	650 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	196 C°	384.8 F°	ISO 3146

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	155	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.