UBE Nylon 5034 B

تولیدکننده	UBE America, Inc.	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ube Nylon 5034B یک کوپلی آمید PA6/6.6 است که با فرآیند پلیمریزاسیون مداوم تولید می شود. این یک گرید با ویسکوزیته بالا است که برای کاربردهای متعدد مناسب است. این گرید می تواند برای فیلم ریخته گری و فیلم دمیده شده (خنک شده با هوا) استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	نرمی پایین	-	-
ویژگی‌ها	نرمی پایین قابلیت کار، خوب مطابقت با تماس غذایی ویسکوزیته، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها فیلم ریخته‌گری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم دمشی	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
	1.0	-	ASTM D1894
مدول سکانت	400 MPa	58015.2 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	107 MPa	15519.07 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	192 C°	377.6 F°	ISO 3146

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	155	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	% 0.50	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.