UBE Nylon 5034 C2

تولیدکننده	UBE America, Inc.	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	مواد نانو نامشخص	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBE NYLON 5034 C2 یک کوپلیمر پلی‌آمید 6/6.6 با ویسکوزیته بالا و نانوکامپوزیت است که خواص مانع عالی ارائه می‌دهد. این ماده برای تولید فیلم دمیده با هوا و ریخته‌گری مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکن نانو	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	ویسکوزیته، بالا	-	-
	رزین مانع	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	ISO 1183

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.30	-	ASTM D1894
	0.30	-	ASTM D1894
مدول سکانت	750 MPa	108778.5 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D882
	105 MPa	15228.99 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	196 C°	384.8 F°	ISO 3146

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	135	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	3.0 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.