UBE Nylon 5034 FDX17

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBE NYLON 5034 FDX17 یک کوپلیمر پلی آمید 6/6.6 با ویسکوزیته بالا است که حاوی یک عامل ضد بلوک است. این ماده به ویژه به عنوان لایه بیرونی برای فیلم دمیده شده با هوا (ساختار لایه نامتقارن) مناسب است. کاربردهای معمولی برای کیسه ها و محصولات ترموفرمینگ شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن	-	-
ویژگی‌ها	خاصیت ضد کلوخه‌سازی قابلیت کار، خوب تعریف، بالا مطابقت با تماس غذایی جمع شدگی بالا ویسکوزیته، بالا	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد		-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه		
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.30	-	ASTM D1894
	0.30	-	ASTM D1894
مدول سکانت	550 MPa	79770.9 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D882
	115 MPa	16679.37 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	650 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	197 C°	386.6 F°	ISO 3146

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+15 ohms	-	ASTM D257

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	140	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	% 3.5	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.