TULAMID® PA-TM20

تولیدکننده	UCC Shchekinoazot	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۲۰٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 6 پر شده با مواد معدنی یک پلاستیک مهندسی مبتنی بر پلیمر ترموپلاستیک - پلی آمید 6 - و مواد معدنی - تالک و میکا - است که خواص آن را تغییر می‌دهد. کاربرد پلی آمید 6 پر شده با مواد معدنی برای تولید قطعات ماشین، فناوری پیشرفته و محصولات صنعتی و مصرفی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک، 20% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	غیر سمی	-	-
کاربردها	کاربردهای مصرف‌کننده کاربردهای صنعتی قطعات ماشین/مکانیکی	- - -	- - -
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.25 to 1.31 g/cm³	-	Internal Method
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.60 to 0.80 %	-	Internal Method
توزیع اندازه ذرات	%	-	-
سختی	MPa	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	Internal Method
	MPa	-	-
	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	Internal Method
مدول خمشی	MPa	-	Internal Method
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	210 to 230 °C	410.0 - 446.0 F°	Internal Method

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	Internal Method
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	Internal Method
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.