Fluoroplex B 40 - GMA

تولیدکننده	UNIFLON	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۴۰٪ برنز	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluoroplex B 40-GMA یک محصول پلی‌تترافلورواتیلن (PTFE) است که حاوی 40% پرکننده برنز است. این ماده می‌تواند با استفاده از سینتر کردن یا قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی یا آمریکای لاتین در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده برنز، 40% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	سیالیت خوب	-	-
روش فرآیند	سینترینگ قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³	-	Internal method
چگالی ظاهری	g/cm³	-	Internal method
توزیع اندازه ذرات	µm	-	Internal method

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قابلیت انقباض	%	-	Internal method
سختی دورومتر		-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سینترینگ	C° 365	F° 689.0	-
زمان جریان	sec	-	Internal method
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 23.0	psi 3335.87	Internal method
ازدیاد طول کششی	% 180	-	Internal method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	C°	-	-
فشار تزریق	MPa	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.