Fluoroplex B 40 - GML

تولیدکننده	UNIFLON	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۴۰٪ برنز	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluoroplex B 40-GML یک محصول پلی‌تترافلورواتیلن (PTFE) است که حاوی 40% پرکننده برنز است. این ماده می‌تواند با استفاده از سینتر کردن یا قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی یا آمریکای لاتین در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده برنز، 40% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	نقدینگی پایین	-	-
روش فرآیند	سینترینگ قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³	-	Internal method
قابلیت انقباض	%	-	Internal method
سختی دورومتر		-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سینترینگ	365 C°	689.0 F°	-
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.5 MPa	3553.43 psi	Internal method
ازدیاد طول کششی	200 %	-	Internal method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	C°	-	-
فشار تزریق	MPa	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.