# Fluoroplex GF 313 - GML

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | UNIFLON | **دسته بندی** | PTFE |
| **فیلر** | ۱۰٪ الیاف شیشه؛ ۳.۰٪ پودر گرافیت | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Fluoroplex GF 313-GML یک محصول پلی‌تترافلورواتیلن (PTFE) است که حاوی 10% مواد تقویت شده با الیاف شیشه و 3.0% پودر گرافیت است. این ماده می‌تواند با استفاده از سینتر کردن یا قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی یا آمریکای لاتین در دسترس است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 10% پرکننده به وزن<br>پودر گرافیتی، 3.0% پرکننده به وزن | -<br>- | -<br>- |
| **ویژگی‌ها** | نقدینگی پایین | - | - |
| **روش فرآیند** | سینترینگ<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | g/cm³ | - | Internal method |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **قابلیت انقباض** | % | - | Internal method |
| **سختی دورومتر** | | - | Internal method |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای سینترینگ** | C° 365 | F° 689.0 | - |
| **نامشخص** | | - | - |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 24.5 | psi 3553.43 | Internal method |
| **ازدیاد طول کششی** | % 210 | - | Internal method |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای قالب** | C° | - | - |
| **فشار تزریق** | MPa | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.