Acrigel® ECL200

تولیدکننده	Unigel Plásticos	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سرعت جریان کم و روانکاری شده، مقاومت در برابر ضربه خوب، مقاومت حرارتی خوب و تعادل خوب سفتی/ضربه. کاربردهای اصلی: خودرو و روشنایی عمومی، لوازم خانگی و قطعات فنی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	سختی خوب	-	-
	جریان پایین	-	-
	روانکاری شده	-	-
	مقاومت حرارتی متوسط	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای مهندسی	-	-
	چراغ‌های روشنایی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	64.0 MPa	9282.43 psi	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	9.0 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	16 J/m	0.2997 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	87.0 C° 87.0 C°	- 188.6 F° 188.6 F°	- ASTM D648 ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	110 C°	230.0 F°	ISO 306/B50, ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	92.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.