Acrigel® LFP290

تولیدکننده	Unigel Plásticos	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سرعت جریان متوسط، مقاومت در برابر ضربه خوب، مقاومت حرارتی خوب و تعادل خوب سفتی/ضربه. کاربردهای اصلی: لوازم خانگی و قطعات فنی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب جریان متوسط مقاومت حرارتی متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	دستگاه‌ها کاربردهای مهندسی	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell	75	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 58.0	psi 8412.2	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 13	-	ASTM D638, ISO 527-2
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 18	ft·lb/in 0.3371	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	-
	C° 73.0	F° 163.4	ASTM D648
	C° 73.0	F° 163.4	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 99.0	F° 210.2	ISO 306/B50, ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 90.0	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.