# UNISOFT ADHESION™ AD-35A-NT-1-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | United Polychem | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ترکیب TPE بر پایه کوپلیمر بلوکی استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن گرید اتصال ویژه به PC/ABS، PC/PBT، PC، ABS، PBT و PET Unisoft Adhesion™ AD-35A-NT-1-01 یک گرید چسبندگی است که برای استفاده در قالب گیری تزریقی در نظر گرفته شده است. به طور معمول این ماده برای کاربردهای قالب گیری بیش از حد 2 جزئی، مانند دستگیره ها یا آب بندی ها استفاده می شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر بلوکی<br>چسبندگی<br>چسبندگی خوب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | دستگیره<br>روکش‌گذاری<br>مهر و موم‌ها<br>چسباندن<br>چسب | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.12 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | % | - | ASTM D955 |
| **سختی دورومتر** | 35 | - | ASTM D2240 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 2.41 MPa | 349.54 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 400 % | - | ASTM D412 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | 65.6 C° | 150.08 F° | - |
| **زمان خشک کردن** | hr | - | - |
| **دمای بخش عقب سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای نازل** | C° | - | - |
| **دمای قالب** | C° | - | - |
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.