UNISOFT TPE™ ST-55A-BK-1-01

تولیدکننده	United Polychem	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کامپاند TPE بر پایه کوپلیمر بلوکی استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی عمومی (هدف) چسبندگی خوب نرم	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها دستگیره‌های انعطاف‌پذیر عمومی (هدف)	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 to 2.5 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	57	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	3.96 MPa	574.35 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	163 to 182 °C	325.4 - 359.6 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	182 to 202 °C	359.6 - 395.6 F°	-
دمای نازل	202 to 216 °C	395.6 - 420.8 F°	-
دمای قالب	29.4 to 65.6 °C	84.92 - 150.08 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.