# UNISOFT TPE™ ST-87A-NT-3-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | United Polychem | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کامپاند TPE بر پایه کوپلیمر بلوکی استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر بلوکی<br>عمومی (هدف)<br>چسبندگی خوب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | چسب‌ها<br>کاربردهای خودرویی<br>کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی<br>عمومی (هدف)<br>کاربردهای صنعتی | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.16 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 1.0 to 2.0 % | - | ASTM D955 |
| **سختی دورومتر** | 87 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 11.7 MPa | 1696.94 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 600 % | - | ASTM D412 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای بخش عقب سیلندر** | 168 to 188 °C | 334.4 - 370.4 F° | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | 188 to 207 °C | 370.4 - 404.6 F° | - |
| **دمای نازل** | 207 to 227 °C | 404.6 - 440.6 F° | - |
| **دمای قالب** | 29.4 to 65.6 °C | 84.92 - 150.08 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.