UNITIKA Nylon 6 A1030TF

تولیدکننده	UNITIKA Plastics Division	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UNITIKA Nylon 6 A1030TF یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی UNITIKA Nylon 6 A1030TF: روان‌کاری شده. کاربردهای معمول شامل: کاربردهای ساخت و ساز خودرو، محفظه‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	روانکار	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی الکترونیک خودرو زیر کاپوت خودرو کاربردهای ساختمانی محفظه الکتریکی	- - - - -	- - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	% 1.8	-	-
	% 1.5	-	-
جذب آب		-	ISO 62
	% 1.6	-	-
	% 2.5	-	-
سختی Rockwell	116	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2700 MPa	391602.6 psi	ISO 527-2
تنش کششی	68.0 MPa	9862.58 psi	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	% 4.0	-	-
	% 15	-	-
مدول خمشی	2500 MPa	362595.0 psi	ISO 178
تنش خمشی	90.0 MPa	13053.42 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	82 kJ/m²	39.02 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر		-	-
شکل	120 C°	248.0 F°	ISO 75-2/B
حرارتی	53.0 C°	127.4 F°	ISO 75-2/A
CLTE	8.0E-5 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت ویژه حجمی	3.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
ثابت دی‌الکتریک	3.40	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.020	-	IEC 60250

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.