UNITIKA Nylon 6 A3130HR-25

تولیدکننده	UNITIKA Plastics Division	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۲۵٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UNITIKA Nylon 6 A3130HR-25 یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 25٪ ماده معدنی پر شده است. در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی UNITIKA Nylon 6 A3130HR-25: دارای درجه اشتعال پذیری. کاربردهای معمولی عبارتند از: خودرو کاربردهای ساختمانی محفظه ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E47924-100685065	-	-
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 25% پرکننده به وزن	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی الکترونیک خودرو زیر کاپوت خودرو کاربردهای ساختمانی محفظه الکتریکی	- - - - -	- - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.33 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	0.60 to 1.0 %	-	-
	0.60 to 1.0 %	-	-
جذب آب		-	ISO 62
	1.4 %	-	-
	2.1 %	-	-
سختی Rockwell	119	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	5400 MPa	783205.2 psi	ISO 527-2
تنش کششی	70.0 MPa	10152.66 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	3.5 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	4200 MPa	609159.6 psi	ISO 178
تنش خمشی	108 MPa	15664.1 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	52 kJ/m²	24.74 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	195 C°	383.0 F°	ISO 75-2/B
	111 C°	231.8 F°	ISO 75-2/A
CLTE	5.0E-5 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.