UNITIKA Nylon 6 EX-1030

تولیدکننده	UNITIKA Plastics Division	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UNITIKA Nylon 6 EX-1030 یک ماده پلی آمید 6 (Nylon 6) است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی UNITIKA Nylon 6 EX-1030: مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: برنامه‌های ساخت و ساز خودروسازی، محفظه‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	الکترونیک خودرو	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	محفظه الکتریکی	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	% 1.6	-	-
	% 1.2	-	-
جذب آب		-	ISO 62
	% 1.3	-	-
	% 2.0	-	-
سختی Rockwell	93	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	39.0 MPa	5656.48 psi	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	% 5.0	-	-
	%	-	-
مدول خمشی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
تنش خمشی	53.0 MPa	7687.01 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	91 kJ/m²	-	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر		-	-
شکل	82.0 C°	179.6 F°	ISO 75-2/B
حرارتی	47.0 C°	116.6 F°	ISO 75-2/A
CLTE	1.2E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت ویژه حجمی	3.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
استحکام الکتریکی	42 kV/mm	-	IEC 60243-1
ثابت دی‌الکتریک	2.90	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.020	-	IEC 60250

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.