elitel UE3380

تولیدکننده	UNITIKA Plastics Division	**دسته بندی**	TPC-ET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین‌های UNITIKA elitel، رزین‌های پلی‌استر کوپلیمری اشباع شده ترموپلاستیک هستند. رزین‌های elitel با خواص عالی مختلف، کاربردهای خود را از محصولاتی مانند چسب‌ها، رنگ‌ها، بایندرهای جوهر و عوامل اصلاح‌کننده به محصولات در زمینه‌های فناوری پیشرفته نسل جدید گسترش می‌دهند.
ویژگی‌ها محصولات elitel در مقایسه با مواد مختلف، چسبندگی و پوشش‌دهی برتری دارند. آنها چسبندگی و پوشش‌دهی عالی را به انواع مواد نشان می‌دهند: فیلم‌ها و محصولات قالب‌گیری شده از مواد پلاستیکی مانند پلی‌استر، پلی‌وینیل کلراید، پلی‌کربنات و سلولز استات؛ مواد فولادی مانند صفحات فولادی؛ مواد فلزی مانند مس و آلومینیوم؛ پارچه‌های بافته شده یا نبافته از پلی‌استر و سایر الیاف؛ کاغذها، چوب‌ها و غیره. محصولات elitel ممکن است با استفاده ترکیبی از یک عامل سخت‌کننده سخت شوند. به این ترتیب، سختی عالی، خواص فیلم و خواص مقاوم در برابر حرارت ممکن است بیشتر بهبود یابد. ترکیب یک رزین elitel با یک رزین elitel دیگر یا یک رزین متفاوت، آلیاژهایی با خواص رزین متنوع‌تر ارائه می‌دهد. علاوه بر این، محصولات elitel به عنوان یک رزین اصلاح‌کننده برای ارائه انعطاف‌پذیری، پوشش‌دهی، چقرمگی و غیره به سایر رزین‌ها موثر هستند.
رزین‌های elitel فیلم‌هایی با انعطاف‌پذیری عالی، خواص الکتریکی، مقاومت در برابر آب و هوا و همچنین ظاهر و شفافیت ایجاد می‌کنند. رزین‌های elitel کیفیت ثابتی را با تغییر کمتر در کیفیت در طول زمان حفظ می‌کنند. آنها همچنین از نظر بهداشتی عالی هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خالص/با خلوص بالا	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	استحکام بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	عملکرد الکتریکی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی، بالا	-	-
	سختی خوب	-	-
	نرخ کشش افزایش یافته	-	-
	ظاهر عالی	-	
	شفافیت متوسط	-	
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	کاربرد پوشش	-	-
	چسب	-	-
شکل ظاهری	سبز تیره	-	-
اشکال	برگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.25 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.30 %	-	ASTM D570
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	60.0 C°	140.0 F°	DSC
دمای نرم‌شوندگی Vicat	72.0 C°	161.6 F°	ASTM D1525

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته مذاب	15.0 Pa·s	-	ASTM D3835
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.