# Tool-A-Thane UT-10

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & Urethane Tooling Engineering Corp | **دسته بندی** | PUR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

10% انحراف برای عمر بهینه سختی Shore D 60 مقاومت بالا در برابر سایش و فرسایش قابلیت ماشین‌کاری خوب ظرفیت باربری بالا کاربردهای خاص شکل‌دهی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر سایش<br>مقاومت خوب در برابر سایش<br>قابل ماشین‌کاری | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | قالب‌ها/مهرها/ابزارها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.09 g/cm³ | - | - |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 1.7 % | - | - |
| **سختی دورومتر** | | | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | - |
| | 98 | - | - |
| | 62 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضریب اصطکاک** | 0.30 | - | - |
| **مقاومت در برابر سایش** | 375 | - | - |
| **پارگی Graves** | 148.9 kN/m | - | - |
| **تنش کششی** | | - | - |
| | 17.2 MPa | 2494.65 psi | - |
| | 46.2 MPa | 6700.76 psi | - |
| **استحکام کششی** | 50.0 MPa | 7251.9 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 350 % | - | - |
| **استحکام پارگی** | 22 kN/m | - | ASTM D470 |
| **مانایی فشاری** | 42 % | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت Bayshore** | 55.0 | - | - |
| **عمق نفوذ** | 10 % | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -67.8 C° | -90.04 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.