Tool-A-Thane UT-15

تولیدکننده	& Urethane Tooling Engineering Corp	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

15% انحراف برای عمر بهینه سختی Shore A 95 بهترین مقاومت در برابر پارگی و برش ظرفیت باربری بالا تعریف با نفوذ کمتر معمولاً برای شکل‌دهی فلزات سنگین‌تر و سخت‌تر استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.7 %	-	-
سختی دورومتر		-	-
	95	-	-
	48	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.50	-	-
مقاومت در برابر سایش	275	-	-
پارگی Graves	122.6 kN/m	-	-
تنش کششی		-	-
	12.1 MPa	1754.96 psi	-
	25.3 MPa	3669.46 psi	-
استحکام کششی	42.7 MPa	6193.12 psi	-
ازدیاد طول کششی	390 %	-	-
استحکام پارگی	17 kN/m	-	ASTM D470
مانایی فشاری	36 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت Bayshore	47.0	-	-
عمق نفوذ	15 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-67.8 C°	-90.04 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.