Tool-A-Thane UT-25

تولیدکننده	& Urethane Tooling Engineering Corp	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

25% انحراف برای عمر بهینه سختی Shore A 90 ظرفیت باربری خوب و بهترین مقاومت در برابر سایش و فرسایش بهترین ماده عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش	- - -	- - -
کاربردها	عمومی (هدف) قالب‌ها/مهرها/ابزارها	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.06 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	-
	90	-	-
	40	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.68	-	-
مقاومت در برابر سایش	175	-	-
پارگی Graves	90.2 kN/m	-	-
تنش کششی		-	-
	7.52 MPa	1090.69 psi	-
	15.2 MPa	2204.58 psi	-
استحکام کششی	33.8 MPa	4902.28 psi	-
ازدیاد طول کششی	450 %	-	-
استحکام پارگی	11 kN/m	-	ASTM D470
مانایی فشاری	33 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت Bayshore	50.0	-	-
عمق نفوذ	25 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-67.8 C°	-90.04 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.