Tool-A-Thane UT-305

تولیدکننده	& Urethane Tooling Engineering Corp	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سختی Shore A 35 کاربردهای خاص محدود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 %	-	-
سختی دورومتر	35	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	-
مقاومت در برابر سایش		-	-
پارگی Graves	kN/m 7.5	-	-
تنش کششی		-	-
	MPa 0.290	psi 42.06	-
	MPa 0.414	psi 60.05	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-
استحکام پارگی	kN/m 1.1	-	ASTM D470

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمق نفوذ	% 40	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 67.8-	F° 90.04-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.