Tool-A-Thane UT-5

تولیدکننده	& Urethane Tooling Engineering Corp	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

5% انحراف برای عمر بهینه سختی Shore D 79 بالاترین مقاومت در برابر سایش و فرسایش قابلیت ماشین‌کاری عالی بالاترین ظرفیت باربری نزدیک به جایگزینی فولاد در عملیات شکل‌دهی استاندارد مانند قالب‌ها، بلوک‌ها، فک‌ها و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش قابل ماشین‌کاری	- - -	- - -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.8 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	75	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.22	-	-
مقاومت در برابر سایش	470	-	-
پارگی Graves	189.1 kN/m	-	-
تنش کششی	25.5 MPa	3698.47 psi	-
استحکام کششی	52.4 MPa	7599.99 psi	-
ازدیاد طول کششی	250 %	-	-
استحکام پارگی	18 kN/m	-	ASTM D470
مانایی فشاری	53 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت Bayshore	53.0	-	-
عمق نفوذ	5.0 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-67.8 C°	-90.04 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.