Tool-A-Thane UT-605

تولیدکننده	& Urethane Tooling Engineering Corp	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

35% انحراف برای عمر بهینه سختی Shore A 65 ظرفیت باربری کم بهترین برای گازهای فوق‌العاده سبک و مواد فوق‌العاده نرم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.22 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 %	-	-
سختی دورومتر	65	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	-
مقاومت در برابر سایش		-	-
پارگی Graves	kN/m 48.2	-	-
تنش کششی		-	-
	MPa 2.24	psi 324.89	-
	MPa 5.86	psi 849.92	-
استحکام کششی	MPa 37.2	psi 5395.41	-
ازدیاد طول کششی	% 470	-	-
استحکام پارگی	kN/m 7.9	-	ASTM D470

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمق نفوذ	% 40	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 67.8-	F° 90.04-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.